



Strong Steel Stikys

Barra Epóxica



CARACTERÍSTICAS

- Barra amasable a mano, lista para usar, para reparaciones de emergencia rápidas
- Se endurece como el acero en 60 minutos.
- Se puede mecanizar, perforar, roscar y pintar en 60 minutos.
- Tapones y sellos de fugas; No se oxida
- Parches para tapar agujeros y grietas en tuberías, bidones y tanques.
- Se puede utilizar para reparaciones submarinas.
- Resistencia química: Alcoholes, Soluciones salinas acuosas, Bases, Diluidos Ácidos, ésteres, halocarbonados, hidrocarburos, cetonas

APLICACIONES

- Cerámica
- Juntas formadas a medida
- Conductos
- Equipos eléctricos
- Maquinaria
- Plomería
- Submarino
- Vehículos

PRODUCTOS DISPONIBLES

Nro. de pieza		Contenido neto	Tipo de contenedor	Unidades/Caja	Caso aproximado
América	Canadá				Peso
60159	C60159	4 onzas de peso / 114 g	tubo	36	12 libras

PROPIEDADES

Apariencia / Estado físico	Sólido.
Color	Gris oscuro.
Olor	No disponible.
Punto de inflamabilidad	Vaso cerrado: no aplica.
Densidad	18,86 libras/gal
Resistencia a la compresión	8000 psi (55 MPa) (ASTM D695)
Rigidez dieléctrica	300 voltios/mil
Resistencia eléctrica	30.000 megaohmios-cm
Tiempo de curado completo	24 horas a 75 °F (24 °C)
Tiempo de endurecimiento	60 minutos a 75 °F (24 °C)
Dureza	80 D (SHORE, ASTM D1706) a máxima presión curar
Resistencia a la tracción por corte en solape Acero	900 libras (6,2 MPa) en acero (1" x 1" x 1/16")
Contracción	<1%
Rango de temperatura	Continuo: -40 a 250 °F (-40 °F a 121°C) Intermitente: -40 a 300°F (-40 °F a 149 °C)
Tiempo de trabajo	4 minutos a 75 °F (24 °C)

INSTRUCCIONES

Retorcér o cortar la cantidad necesaria. Mezclar amasando con los dedos hasta obtener un color uniforme. Aplicar sobre la superficie a preparar dentro de los 2 minutos posteriores a la mezcla. Forzar en las grietas o Hacer agujeros y retirar el exceso de material, preferiblemente con una herramienta humedecida con agua limpia.

MANEJO

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Use guantes protectores. En caso de contacto con la piel: Lave con agua, mucha agua

ALMACENAMIENTO

Conservar lejos de materiales incompatibles.

DESECHO

Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normas locales/regionales/nacionales/internacionales. reglamentos.

DISTRIBUIDOR EN EL PÉRU



800.241.8334
www.itwprobands.com

Calle Los Telares 227, Vulcano
Ate - Lima 15012 - Perú
01 500 0219 | +51 998 180 373
ventas@tecniimport.com.pe
www.tecniimport.com.pe

