

Descripción

Procyon Silicone Spray utiliza una fórmula elaborada a partir de materiales compuestos con alta capacidad de carga y excelente resistencia a la presión extrema y al desgaste. Contiene un propelente de alta calidad e inodoro que deja una superficie perfecta sin sensación aceitosa.

El producto es no tóxico y no corrosivo, lo que lo hace adecuado como desmoldante para plásticos como ABS, PVC, PE, NYLON, ACRÍLICOS, PS, PP, PC y SAN. Sus envases de alta presión permiten un mayor número de ciclos de desmoldeo, generando ahorro en costos.

Aplicaciones y Modo de empleo

- Moldeo por compresión
- Moldeo por inyección
- Transportadores
- Sellos y Puertas
- Rodillos de plástico
- Ruedas dentadas
- Engranajes de plástico
- Componentes de caucho
- Superficies corredizas
- Rodillos de plástico
- Bujes de goma
- Soportes de goma

Características

- Producto No tóxico.
- Excelente para el desmoldeo de plásticos: ABS, PVC, PE, NYLON, ACRÍLICOS, PS, PP, PC y SAN.
- Proporciona excelente lubricidad.
- Incoloro e inodoro.
- Elimina adherencias, atascos y chirridos.
- Maximiza los ciclos de desmoldeo.
- Ideal para superficies como elastómeros y plásticos.
- Fórmula que protege piezas de caucho, plástico y metal.

Seguridad y Salud

- En caso de que la piel tenga contacto se recomienda lavar la zona en contacto con abundante agua y jabón.
- Se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar salpicaduras.
- No se espera que este producto tenga un efecto adverso en la salud siempre y cuando se utilice para las aplicaciones aquí recomendadas.
- No contamine. No tire el aceite usado o nuevo al drenaje o al suelo, y evite quemarlo.
- Disponga del aceite usado de acuerdo con las normas de recolección locales y del estado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales.
- Para más información solicite la hoja de datos de seguridad del producto.



Propiedades Físicas - Químicas

Característica	Valor
Estado físico	Aerosol
Color/Apariencia	Líquido transparente
Contenido de aceite de silicona	25%
Viscosidad cinemática	11 (25°C, mm³/s)
Tasa de pulverización	100%
Punto de inflamación (°C)	≥320
Índice de refracción (°C)	1.403-1.405
Inductividad relativa	2.73-2.79 (25°C, 50Hz)

Direcciones de Uso

- Agite bien el envase de Procyon Silicone Spray antes de usar.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación antes de utilizar el producto.
- Rocíe Procyon Silicone Spray directamente sobre la superficie del componente que desea tratar y limpie de inmediato.

Almacenamiento

- Mantener en un lugar seco.
- No destapar antes de usar.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a +50°C.

Presentación

- Aerosol 12oz (340gr)

Nº Parte

PR15212